

**Георешетка «МЕАПЛАСТ-СД» полимерная двуслойная
СТО 65624562-003-2010**

№	Параметры	Условные обозначения сетки				Методы испытаний
		МЕАПЛАСТ СД 20	МЕАПЛАСТ СД 30	МЕАПЛАСТ СД 40	МЕАПЛАСТ СД 45	
1	Поверхностная плотность (±10%), г/м ²	220	330	530	570	ГОСТ Р 50277
2	Прочность на разрыв, не менее, кН/м: - вдоль - поперек	20 20	30 30	40 40	45 45	п.Б.1 (ОДМ 218.5.002- 2008), ГОСТ 11262-80
3	Усилие на растяжение при удлинении 2%, кН/м: - вдоль - поперек	7 7	10 10	13 13	14 16	п.Б.1 (ОДМ 218.5.002- 2008), ГОСТ 11262-80
4	Усилие на растяжение при удлинении 5%, кН/м: - вдоль - поперек	15 15	20,5 20,5	26 26	27 27	п.Б.1 (ОДМ 218.5.002- 2008), ГОСТ 11262-80
5	Относительная прочность узловых соединений, не менее, %	50				п.Б.1 (ОДМ 218.5.002- 2008)
6	Химическая стойкость, %	Снижение прочности ≤ 10				п.Б.1 (ОДМ 218.5.002- 2008), метод 2 ГОСТ 12020
7	Биологическая стойкость	ПГ113				ГОСТ 9.049
8	Гибкость при отрицательных	отсутствие повреждений				ГОСТ 2678
9	Размер ячейки (±10%), мм: - по длине рулона - по ширине рулона	39 39	39 39	39 39	39 39	-
10	Габариты рулона, м	4 x 50				-

® Зарегистрированная торговая марка

